

## Leistungserklärung Nr. K-Board-CPR-DOP-2015-01

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
**K-BOARD**
2. Verwendungszweck(e)::  
**Für die Innenverwendung als tragendes Bauteil im Feuchtbereich gem. Nutzungskl. 2  
 (OSB/3 nach EN 300 ist für tragende Zwecke im Feuchtbereich)**
3. Hersteller:  
**KRONOSPAN OSB, spol. s r. o.  
 Na Hranici 6, CZ - 587 04 Jihlava  
 Tschechische Republik**
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  
**System 2+**
5. Harmonisierte Norm:  
**EN 13986: 2004 + A1:2015**  
 Notifizierte Stelle(n):  
**Nr. 1393  
 Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.  
 (Holz Forschung Institut Prag)  
 Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1, Tschechische Republik  
 www.vvud.cz**

Die notifizierte Stelle - **Holz Forschung Institut Prag** - hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und führt die laufende Überwachung, Beurteilung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach System 2 gemäß der harmonisierten Norm **EN 13986: 2004 + A1:2015** durch.  
 Die notifizierte Stelle hat das Zertifikat der Konformität der Werkseigenen Produktionskontrolle **Nr. 1393-CPR-0844** ausgestellt.

6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale			Leistung				Harmonisierte technische Spezifikation
			Plattenstärke in mm				
			> 6 – 10	> 10 – 18	> 18 - 25	> 25 - 30	
Festigkeit nach EN 12369-1 [N/mm <sup>2</sup> ]	Biegung $f_m$	Hauptachse (0)	18,0	16,4	14,8	NPD	EN 13986:2004 + A1:2015
		Nebenachse (90)	9,0	8,2	7,4	NPD	
	Zug $f_t$	Hauptachse (0)	9,9	9,4	9,0	NPD	
		Nebenachse (90)	7,2	7,0	6,8	NPD	
	Druck $f_c$	Hauptachse (0)	15,9	15,4	14,8	NDP	
		Nebenachse (90)	12,9	12,7	12,4	NPD	
Schub quer zur Platenebene $f_v$		6,8	6,8	6,8	NPD		
Schub in Platenebene $f_r$		1,0	1,0	1,0	NPD		
Steifigkeit nach EN 12369-1 [N/mm <sup>2</sup> ]	Biegung $E_m$	Hauptachse (0)	4930			NPD	
		Nebenachse (90)	1980			NPD	
	Zug $E_t$	Hauptachse (0)	3800			NPD	
		Nebenachse (90)	3000			NPD	
	Druck $E_c$	Hauptachse (0)	3800			NDP	
		Nebenachse (90)	3000			NPD	
Schub quer zur Platenebene $G_v$		1080			NDP		
Schub in Platenebene $G_r$		50			NPD		

Festigkeit und Steifigkeit unter Punktlast für tragende Verwendung		NPD								
Wandscheiben-Tragfähigkeit		NPD								
Stoßwiderstand für tragende Verwendung		NPD								
Brandverhalten nach EN 13501-1	Endanwendung <sup>1</sup> :	Klasse (außer Bodenbeläge)	Klasse (Bodenbeläge)							
	ohne Luftspalt hinter OSB 2	D-s2,d0 für Dicke 8 - 12 mm D-s1,d0 für Dicke ≥ 12 mm	D <sub>fi</sub> - s1							
	mit geschlossenem oder offenem Luftspalt hinter OSB <sup>3</sup>									
	ohne Einschränkung	E <sub>fi</sub>								
Wasserdampfdurchlässigkeit (EN ISO 12572) <sup>4</sup>		μ (DRY/WET) = 200 / 100								
Formaldehydabgabe		Klasse E1								
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)		PCP ≤ 5 ppm								
Luftschalldämmung nach EN 13986 <sup>4</sup>	Dicke [mm]	8	10	12	15	18	22	25	30	
	R [dB]	23	24	25	26	27	28	29	30	
Schallabsorption nach EN 13986, Tab.10		α = 0,10 (Frequenzbereich 250 Hz bis 500 Hz) α = 0,25 (Frequenzbereich 1000 Hz bis 2000 Hz)								
Wärmeleitfähigkeit EN 12664 <sup>4</sup>		λ = 0,1 W / m . K								
Lochleibungsfestigkeit		EN 1995-1-1								
Luftdurchlässigkeit		NPD								
Dauerhaftigkeit	Dickenbereich [mm]		> 6 – 10	> 10 – 18	> 18 - 25	> 25 - 30				
	Querzugfestigkeit nach EN 319		0,34 MPa	0,32 MPa	0,30 MPa	0,29 MPa				
	Dickenquellung (24h) nach EN 317		15 %	15 %	15 %	15 %				
	Feuchtebeständigkeit (Querzugfestigkeit nach Kochtest) nach EN 1087-1		0,15 MPa	0,13 MPa	0,12 MPa	0,06 MPa				
	Mechanische Dauerhaftigkeit	Modifikation-faktor k <sub>mod</sub> nach EN 1995-1-1, Tab. 3.1.	Nutzungs-kategorie	ständig	lang	mittel	kurz	sehr kurz		
			1	0,40	0,50	0,70	0,90	1,10		
		2	0,30	0,40	0,55	0,70	0,90			
	Modifikationfaktor k <sub>def</sub> nach EN 1995-1-1, Tab. 3.2.		k <sub>def</sub> = 1,50 (Nutzungs-kategorie 1) k <sub>def</sub> = 2,25 (Nutzungs-kategorie 2)							
Biologische Dauerhaftigkeit nach EN 335		GK 2								

EN 13986:2004 + A1:2015

<sup>1</sup> Eine Dampfsperre mit einer Dicke bis zu 0,4 mm und einer Masse bis zu 200 g/m<sup>2</sup> kann zwischen Holzwerkstoff und Untergrund eingebaut werden, wenn sich dazwischen keine Luftspalte befinden. Die Klasse gilt mit Ausnahme von Bodenbelägen auch für furnierte, phenol- oder melaminharzbeschichtete Platten.

<sup>2</sup> Ohne Luftspalt direkt auf ein Produkt der Klasse A1 oder A2-s1, d0 mit einer Mindestdichte von 10 kg/m<sup>3</sup>, oder mindestens der Klasse D-s2, d2 mit einer Mindestdichte von 400 kg/m<sup>3</sup> eingebaut. Ein Untergrund aus einem Zellulose-Wärmedämmstoff mindestens der Klasse E kann einbezogen werden, falls unmittelbar hinter dem Holzwerkstoff eingebaut. Dies gilt jedoch nicht bei Bodenbelägen.

<sup>3</sup> Eingebaut mit dahinter liegendem Luftspalt. Das rückseitig an den Hohlraum angrenzende Produkt muss mindestens der Klasse A2-s1, d0 mit einer Mindestdichte von 10 kg/m<sup>3</sup>, oder mindestens der Klasse D-s2, d2 mit einer Mindestdichte von 400 kg/m<sup>3</sup> entsprechen.

<sup>4</sup> Die Informationen können auch in der Herstellerhandbuch (Broschüre Kronobuild) zu finden.

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Jihlava, 24.08.2018

  
 .....  
 Peter Vitališ, Produktionsleiter