


PB P3 - 13 mm

Artikel: 14211, 10201

 1393	
KRONOSPAN CR spol. r. o., Na hranici 6, 586 01 Jihlava 10	
P3-CPR-2013-07-01	
EN 13 986 : 2004+A12015 EN 312 PB P3, 13 mm	
Reakce na oheň / Reaction to fire :	D-s2, d0
Propustnost vodní páry / Water vapour permeability:	vlhká $\mu = 15$ suchá $\mu = 50$
Únik formaldehydu / Release of formaldehyde:	E1
Obsah pentachlorofenolu / Content of pentachlorophenol:	PCP ≤ 5 ppm
Vzduchová neprůzvučnost / Airborne sound insulation:	R = 26 dB
Zvuková pohltivost / Sound absorption:	$\alpha = 0,10 / 0,25$
Tepelná vodivost / Thermal conductivity:	$\lambda = 0,13$ W / m . K
Trvanlivost / Durability as:	
- Rozlupčivost / Internal bond:	P3
- Tloušťkové bobtnání / Swelling in thickness:	P3
- Odolnost proti vlhkosti / Moisture resistance:	P3
- Biologická trvanlivost / Biological (EN 335-3) :	Třída 2 / Class 2